



No. 102 戶外家具護木油 施作工序

圖文說明請掃 QR code 連結至官網

工具 豬鬃短毛刷、無棉絮布、砂紙 (#240、#1000 或海綿砂)

1

第一道

1. 砂磨施作木頭表面，建議磨至#240 (戶外建議#180 即可)
2. 表面清潔乾淨後，使用短毛刷沾少量護木油，均勻刷在施作木頭上，薄塗推開油品
3. 靜待 5~10 分鐘讓木頭吸收油脂後，即可用布擦去多餘油脂
4. 等待 24 小時乾燥

2

第二道

1. 用#1000 以上砂紙輕微砂磨表面，並清潔
2. 用布沾取少量護木油，擦拭施作木頭表面，擦拭乾淨，觸摸無油膩感，即完成第二道塗佈。戶外建議施作三道

乾燥時間

指觸時間 4 小時 (避免高度潮濕)

初期乾燥 24 小時 (可進行第二道)

最終硬化 2~4 周 (達到油品最好防護效果，養護期間可正常使用)

注意事項

1. 產品含有天然礦粉，使用前務必攪拌均勻
2. 施工環境應避免過於潮濕、陽光曝曬，並保持通風良好
3. 養護時間 2 至 4 周內避免潮濕，保持通風良好
4. 產品含天然礦粉，對木材有潤色效果，使用前請測試
5. 遇到水及油污時立即用乾淨的布將水擦乾，避免水漬停留過久，滲入木料而留下污漬
6. 戶外建議每 6 -12 個月重新上油(參考步驟二)，可延長木材使用年限
7. 棉布使用完畢務必清洗晾乾，直接丟置垃圾桶會導致自燃的可能